



Q-Oil® 700.XXXX

Productbeschrijving

Dit product heeft een warme, natuurlijke en matte uitstraling. De kenmerken van de olie na uitharding zijn een mat oppervlak, minimale vergeling door afwezigheid van vergelende olie zoals lijnolie, een zeer goede bestendigheid tegen chemische huishoudproducten, goede water- en vlekbestendigheid en een hard oppervlak bestand tegen intensief gebruik.

Technische gegevens

Artikel Naam:	Q-Oil®
Artikel nr.:	700.XXXX
Rendement:	1 laag 15 m ² / lt. 2 lagen 10 m ² / lt. 3 lagen 7 m ² / lt.
Glasgraad:	< 4-5, hoek 60°
Verpakking:	Blik 10 lt. / IBC
Viscositeit:	12 – 16 sec Din cup 4mm
Opbrengtechniek:	Wals (Q-oil Thix 700.3600), kwast, katoenen doek
 Droogtijden: (20 °C, RV 45-60%):	Stof droog ca. 4 H. Kleefvrij ca. 6 H. Schuurbaar ca. 12 H., max 24 uur.
Lagen:	3
 Opslagstabiliteit:	in ongeopende verpakking 12 maanden
 Opslagstabiliteit:	in geopende verpakking 12 maanden

Voorbehandeling

Clean and make sure that the surface dust free.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. Reinig het oppervlak en zorg ervoor dat het stofvrij is. Breng de eerste laag aan met een kwast of katoenen doek. Verwijder de overtollige Q-Oil® na ca. 20 minuten met een doek. Laat Q-Oil® 12 uur drogen bij kamertemperatuur. De tweede laag wordt op exact dezelfde manier aangebracht, schuur het oppervlak en breng de derde laag aan. Neem tussen elke laag 12 uur droogtijd in acht. Zorg voor voldoende ventilatie en een temperatuur boven 10 °C. Het oppervlak kan na 12 uur drogen onder normale omstandigheden worden belast. Het egaliseren en verwijderen van het bovengenoemde overschot gebeurt mechanisch wanneer de Q-Oil® industrieel wordt verwerkt. Er is ook een verdikte versie voor walsen beschikbaar. (Q-Oil® Thix 700.3600.)

Test Normen

DIN 68861-1C Chemicaliën bestendigheid
DIN 53160 Speeksel en zweet vast (geschikt voor kinderspeelgoed)
EN 71-3 Vrij van zware metalen, vrij van formaldehyde, vrij van aromaat.

Gekleurde Q-Oil®

Q-Oil® is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zie website voor meer informatie of contact

Droogtijd

Laat minimaal 12 uur drogen bij een kamertemperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 - 60%. Zorg voor voldoende ventilatie en een temperatuur van boven 10 °C.

Bijzonderheden

Niet vervoeren of opslaan < 5 °C. Alleen verwerken met roestvrij materiaal. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de voorbereiding en de houtsoort. Extreem harsachtig hout moet vooraf worden schoongemaakt met Quartier reinigingsmiddel. Glansvlekken worden veroorzaakt door overtollige Q-Oil®. Glansvlekken kunnen worden verholpen door ze na droging te schuren en vervolgens op de juiste manier een dun laagje Q-Oil® aan te brengen. Glansverschillen op een oppervlak kunnen ook ontstaan wanneer de olie wordt uitgegoten over de complete vloer en er te veel (tijd) verschil is tussen het uitpoetsen, doordat er niet met een polijstmachine wordt gewerkt. Rimpels kunnen ontstaan doordat de Q-Oil® te laat wordt uitgepoetst en de olie al in het droogstadium is. Velvorming ontstaat doordat het te lang is blootgesteld aan lucht (geopend blik), waardoor de olie gevoeliger wordt voor velvorming in het blik.

WAARSCHUWING: Niet verwerken in combinatie met materialen die Nitro-cellulose bevatten vanwege brandgevaar. Door oxidatieve droging kunnen gebruikte doeken, spuitstof, filters, enz. Door zelfontbranding ontbranden. Doeken moeten worden uitgespreid of ondergedompeld in water.

Verbruik & opslag

Het verbruik is 7 m² / liter in 3 lagen, afhankelijk van de houtsoort en de toepassingsmethode. Als er te weinig wordt aangebracht, is er onvoldoende weerstand (gevoelig voor vlekken). De bewaarstabiliteit in originele verpakking is 12 maanden. Dit product is alleen voor professioneel gebruik

Uitgavedatum: 24-01-2020

10L

IBC



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Brochures en adviezen worden geheel vrijblijvend verstrekt. Door de wijze van applicatie en de omstandigheden daarbij buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van de verstrekte gegevens worden aanvaard. Op al onze leveringen, adviezen, documentatie etc. zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht. (KVK, Velluwe en Twente nr. 04089530)

Quartier B.V. | De Pol 2A | 7581 CZ Losser | +31 (0)53-4312822 | www.quartier.nl | info@quartier.nl