



VINTIGO® 220.014X

Productbeschrijving

Eén systeem, vier prachtige kleuren. Een exclusief product met een extreem hoge weerstand en toch het uiterlijk van verouderd hout.

Technische gegevens

Artikel Naam:	Vintigo®
Artikel nr.:	220.014X
Rendement:	Ca. 7-12 m ² /lt. (150 g/m ²)
Verpakking:	Blik 10 lt. + inliner / IBC



Viscositeit:	15-18 DIN-4mm
--------------	---------------

Opbrengtechniek: Spuit: pressure (BAR) 2-3,
Sproeikop (mm): 1,5-1,8.
Dompelen of kwast



Droogtijden (20 °C, RV 45-60%):	Minimaal 8 uur, we raden één nacht aan.
------------------------------------	---

Nabehandeling: Q-oil® of het Zero lak® systeem



Opslagstabiliteit:	In ongeopende verpakking 12 maanden
--------------------	-------------------------------------

Opslagstabiliteit:: Na opening beperkt houdbaar

Resterende artikelnummers: <small>(informatieblad beschikbaar op info@quartier.nl)</small>	Special Bleaching Agent 000.0221 Old White Patina 500.0206 Water based sealer 800.0469 Zero Magnum 800.0446 Water based hardener 800.0449
---	--

Voorbehandeling

Kan gebruikt worden op geschaafd, geschuurd of geborsteld hout. Wij geven de voorkeur aan geborsteld hout omdat de Old White Patina zoveel mogelijk zichtbaar zal zijn.

Verwerking

Stap 1: Breng Vintigo® gelijkmatig aan, laat de lucht zijn werk doen en laat een nacht drogen - wat ook nodig is voor de komende 3 stappen.

Stap 2: 'Special Bleaching Agent' gelijkmatig aanbrengen, laten drogen;

Stap 3: Breng 'Old white patina' aan, laat het ca. 15 minuten intrekken en veeg het overtollige weg en laat het drogen. 'Vintigo Sealer' en 'Zero Magnum' zijn vereist om de patina goed te laten opvallen. Dat gezegd hebbende, over de laatste twee stappen:

Stap 4: Schuur het oppervlak tot een gewenst resultaat met een fijne korrel en breng één laag 'Vintigo Sealer' aan, laat het drogen;

Stap 5: Niemand houdt van vuile vlekken op hun oppervlak. Daarom brengen we 3 lagen Zero Magnum of één van onze andere water gedragen systemen aan. Vergeet niet te schuren tussen de 2^e en 3^e laag! Deze lak droogt snel, neem contact met ons op voor meer informatie.

Droogtijd

Minimaal 8 uur laten drogen bij kamertemperatuur van 20°C (relatieve vochtigheid 45 a 60%).

Bij een geforceerde droging zal het effect minder zijn.

Afwerking

Na volledige droging kan het oppervlak afgewerkt worden met Quartier lakken of oliën - neem contact op met de verkoopafdeling.

Bijzonderheden

Producten op waterbasis zijn vorstgevoelig, niet vervoeren of bewaren < 5 °C. Alleen gebruiken met roestvrij materiaal. Het uiteindelijke effect van deze vlek kan pas worden beoordeeld na afwerking. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de voorbereiding, houtsoort en afwerking.

Verbruik en opslag

Het rendement is 7-12 m² / liter, dit is afhankelijk van de houtsoort en applicatiemethode. De bewaarstabiliteit in originele verpakking is 3 maanden. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik.

Uitgiftedatum: 24-01-20



Vintigo A



Vintigo B



Vintigo C



Vintigo D

TECHNICAL INFORMATION SHEET

Brochures and advice are provided without obligation. As the method of application and the circumstances involved fall outside of our assessment, no liability can be accepted based on the information provided. All our deliveries, recommendations, documentation, etc., are subject to the terms and conditions of sale and delivery filed with the Chamber of Commerce. (Chamber of Commerce, Yeluwe and Twente no. 06089530)